Finsa

FimaPan® IGN EZ

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	REFERENZTEST	EINHEIT	STÄRKEN mm				
			10-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
Densität (*)	EN 323:1993	kg/m³	740	710	695	675	660
Querzugsfestigkeit	EN 319:1993	N/mm²	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Dickenquellung 2h	EN 317:1993	%	6	6	6	6	6
Biegefestigkeit	EN 310:1993	N/mm²	11	11	10.5	9.5	8.5
Elastizitätsmodul	EN 310:1993	N/mm²	1800	1600	1500	1350	1200
Abhebefestigkeit	EN 311:2002	N/mm²	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Emission des Formaldehyds	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
Brandverhaltens	EN 13501-1:2018	Euroclass	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Sandgehalt	ISO 3340:1976	% Gewicht	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
Feuchtigkeitsgehalt	EN 322:1993	%	7+/-3	7+/-3	7+/-3	7+/-3	7+/-3

TOLERANZ DER NOMINALEN ABMASSE

EIGENSCHAFTEN	REFERENZTEST	EINHEIT	STÄRKEN mm				
			10-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
Stärken	EN 324-1:1993	mm	+/-0,3	+/-0,3	+/-0,3	+/-0,3	+/-0,3
Länge und Breite	EN 324-1:1993	mm	+/-5	+/-5	+/-5	+/-5	+/-5
Rechtwinklichkeit	EN 324-2:1993	mm/m	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2
Kantengeradheid	EN 324-2:1993	mm/m	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5

(*) Richtwert

Diese physikalisch-mechanischen Werte entsprechen den in der Europäischen Norm EN 312:2010, Tabelle 3, festgelegten Werten. -Platten für Innenanwendungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung in trockener Umgebung (Typ P2).

Produkt mit geringer Formaldehydemission ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) gemessen nach europäischem Standard EN 717-1:2004 entspricht den Anforderungen der BAnz AT 26.11.2018 B2 zur Formaldehydemission. Dieses Produkt erfüllt die Voraussetzungen der Klasse E1 festgelegt in der Europäischen Norm EN 312:2010

Dieses Produkt besitzt das Zertifikat über die Konformität der Leistung (CE), ausgestellt von AENOR – einer von der Europäischen Kommission gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 über Bauprodukte notifizierten Stelle, unter der Nummer NB0099-.

Produkt zertifiziert nach US EPA TSCA Titel VI und California Code of Regulation 17 ATCM 93120, Phase 2.

Die Qualität dieser Platte wird durch das AITIM-Gütesiegel bestätigt

Die Berichte und Zertifikate zu diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.

HANDHABUNG/LAGERUNG:

Die Platten müssen immer geschützt und auf einer ebenen Fläche gelagert werden.
Die optimalen Lagerbedingungen liegen bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit; trockenere oder feuchtere Umgebungen sind zu vermeiden.
Unter keinen Umständen darf direkter Kontakt mit Wasser bestehen.
Die Unterleghölzer müssen immer vertikal ausgerichtet sein.
Unter keinen Umständen mehr als 4 Höhen stapeln.
Wenn die Verpackung während der Handhabung beschädigt wird, muss sie für die korrekte Konservierung des Produkts neu verpackt werden.
Die Nichtbeachtung der angegebenen Stapelbedingungen sowie Feuchtigkeits- oder Temperaturänderungen in den Lagern oder Verarbeitungsbereichen können irreversible Verformungen und Krümmungen verursachen.

PRODUKTSICHERHEITSINFORMATION

Das von Finsa bei der Herstellung von Faserplatten (MDF) verwendete Holz ist eine variable Mischung, die hauptsächlich aus Kiefern- und Eukalyptusholz besteht. Bei der Herstellung seiner Spanplatten wird eine variable Holzmischung verwendet, die im Wesentlichen aus Kiefern- und Eukalyptusholz sowie aus Altholz besteht, bei dem es aufgrund seiner heterogenen Herkunft nicht möglich ist, die enthaltenen Holzarten genau zu bestimmen.
In jedem Fall entspricht es der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 (EUTR) und der Verordnung (EU) 2023/1115 (EUDR), die ab dem 1. Januar 2027 gilt, stammt aus legalen Quellen und stellt kontrolliertes Holz gemäß den Kriterien von PEFC und FSC dar.

Informationen über die Zusammensetzung.
Holzwerkstoffplatten enthalten:
Holz (verschiedene Arten, hauptsächlich Kiefer und Eukalyptus sowie ggf. Altholz) : 70 – 92 %
Polymerisierte Harze auf Wasserbasis (UF, MUF, Phenolharze, PVA, MDI, Bioharze): 8 – 25 %.
Paraffinemulsion und andere Additive : 0,5 – 7,0 %.

Finsa

FimaPan® IGN EZ

CLP: Holzwerkstoffplatten fallen nicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP).

REACH:
Entspricht der Verordnung (EU) 2023/1464 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Formaldehyd (REACH) entspricht.
Es enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in Konzentrationen von mehr als 0,1 Massenprozent gemäß der Kandidatenliste der Verordnung selbst.

Verwendungsempfehlungen.
Der Verwender/Empfänger (natürliche oder juristische Person) des Produkts ist verpflichtet, die Risiken für die Arbeitnehmer, die die Platten verarbeiten/weiterverarbeiten, auf der Grundlage der lokalen gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz zu beurteilen. Hierbei sind die erforderlichen Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, um angemessene Präventionsmaßnahmen bereitzustellen: z. B. manuelles Heben und Tragen von Lasten, Staubabsaugung beim Schneiden/Schleifen/Fräsen, Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen usw.

Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen.

Expositionsbegrenzung.
Während der Verarbeitung ist die lokale Absaugung an der Entstehungsstelle das wichtigste. Verfahren zur Kontrolle von luftgetragenem Holzstaub. Die Bereiche, in denen die Verarbeitung stattfindet, müssen angemessen belüftet sein.

Persönliche Schutzausrüstung.
Bei der Verarbeitung entsteht Holzstaub. Es wird empfohlen:
Einen geeigneten Atemschutz zu tragen.
Bei der Handhabung Schutzhandschuhe zu tragen.
Einen Augenschutz zu tragen, um das Eindringen von Staubpartikeln in die Augen zu verhindern.

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW).
Gemäß den in Spanien für Prozesse, bei denen Holzstaub entstehen kann, festgelegten Grenzwerten wurde ein Arbeitsplatzgrenzwert – Tagesexposition (VLA-ED) von 2 mg/m³ festgelegt. Dieser Wert stellt die über eine 8-Stunden-Schicht gemittelte Staubkonzentration in der Luft dar.
Dieser Wert ist auf die Richtlinie (EU) 2019/983 (zur Änderung der Richtlinie 2004/37/CE) abgestimmt.
In anderen Ländern müssen die jeweils geltenden nationalen Grenzwerte berücksichtigt werden.