

SuperPan® Tech P4 EZ

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm			
			16-20	>20-25	>25-32	>32-44
Densidad (*)	UNE-EN 323:1994	kg/m³	660	650	640	640
Tracción interna	UNE-EN 319:1994	N/mm²	0,35	0,30	0,25	0,20
Hinchamiento en agua 24 H	UNE-EN 317:1994	%	15	15	15	14
Resistencia flexión	UNE-EN 310:1994	N/mm²	21	20	19	18
Módulo de elasticidad	UNE-EN 310:1994	N/mm²	2800	2500	2200	2000
Tracción superficial	UNE-EN 311:2002	N/mm²	1,0	1,0	1,0	1,0
Emisión de formaldehído	UNE-EN 717-1:2006	ppm	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05
Reacción al fuego	UNE-EN 13501-1:2019	Euroclase	CWFT	CWFT	CWFT	CWFT
Resistencia al arranque de tornillo. Cantos	UNE-EN 320:2011	N	700	700	700	700
Resistencia al arranque de tornillo. Caras	UNE-EN 320:2011	N	900	900	900	900
Humedad	UNE-EN 322:1994	%	8+/-3	8+/-3	8+/-3	8+/-3

TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm			
			16-20	>20-25	>25-32	>32-44
Espesor	UNE-EN 324-1:1994	mm	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Largo y ancho	UNE-EN 324-1:1994	mm	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Escuadría	UNE-EN 324-2:1994	mm/m	+/- 2	+/- 2	+/- 2	+/- 2
Rectitud de borde	UNE-EN 324-2:1994	mm/m	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5

(*) Este dato se considera orientativo

Estos valores físico mecánicos cumplen con los valores establecidos en la norma europea UNE-EN 312:2010, Tabla 6. - Tableros estructurales para utilización en ambiente seco (Tipo P4).

CWFT: Clasificación de reacción al fuego sin necesidad de ensayo, según Decisión de la Comisión Europea 2007/348/EC.

Producto con emisión de formaldehído reducida ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) medido bajo Norma Europea UNE-EN 717-1:2006 que cumple con los requisitos de Clase E1 definidos en la Norma Europea UNE-EN 312:2010

Producto certificado US EPA TSCA Title VI y California Code of Regulation 17 ATCM 93120, fase 2.

Los informes y certificados relativos a este producto están disponibles bajo demanda.

Recomendaciones de manipulación/almacenamiento:

Deberá almacenarse siempre a cubierto y sobre una superficie plana.

Las condiciones de almacenamiento óptimas son del 65% humedad, evitándose ambientes más secos o húmedos.

En ningún caso podrá existir contacto directo con agua.

Los tacos deben estar siempre alineados con la vertical.

En ningún caso apilar a más de 4 alturas.

Si el embalaje se daña durante su manipulación, se debe reembalar para la correcta conservación del producto.

El no respetar las condiciones de apilado indicadas, así como cambios de humedad o de temperatura en los almacenes o zonas de transformación pueden provocar deformaciones y curvaturas irreversibles.

La madera utilizada por Finsa en la fabricación de los tableros de Fibras (MDF) es un mix variable formado principalmente por madera de Pino y Eucalipto, y en la fabricación de sus tableros de partículas un mix variable de madera fundamentalmente de Pino y de Eucalipto, así como madera reciclada de especies diversas, que cumplen con el reglamento EUTR/EUDR y proviene de fuentes legales siendo madera controlada bajo los criterios de PEFC y FSC.

La persona o entidad usuaria/destinataria del producto está obligada a evaluar los riesgos de las personas trabajadoras que vayan a procesarlos/transformarlos en base a los requisitos legales de seguridad y salud locales, implantando los controles necesarios con la finalidad de proporcionar las medidas preventivas adecuadas: ej. manejo manual de cargas, extracción de polvo en caso de corte/lijado/mecanizado, uso de



SuperPan® Tech P4 EZ

equipos de protección individual, etc.