

FibraPan® EZ SL

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ	SPESSORI mm	
			1.8-2.5	2.6-4
Densità (*)	EN 323:1993	kg/m³	890-850	850-825
Trazione Interna	EN 319:1993	N/mm²	0,90	0,90
Resistenza alla Flessione	EN 310:1993	N/mm²	38	37
Modulo di elasticità	EN 310:1993	N/mm²	---	---
Rigonfiamento 24h	EN 317:1993	%	45	35
Trazione Superficiale	EN 311:2002	N/mm²	1,2	1,2
Assorbimento Superficiale (Entrambe le Superfici)	EN 382-1:1993	mm	> 150	> 150
Reazione al fuoco	EN 13501-1:2018	Euroclass	CWFT	CWFT
Umidità	EN 322:1993	%	7+/-3	7+/-3
Contenuto in sabbia	ISO 3340:1976	% Peso	≤ 0,05	≤ 0,05
Durabilità biologica	EN 335:2013	Classe di utilizzo	1	1
Stabilità Dimensionale Lunghezza/Larghezza	EN 318:2002	%	0,4	0,4
Stabilità Dimensionale Spessore	EN 318:2002	%	10	10
Emissione di formaldeide	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0,05	≤ 0,05

TOLLERANZA IN DIMENSIONI NOMINALI

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ	SPESSORI mm	
			1.8-2.5	2.6-4
Spessori	EN 324-1:1993	mm	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20
Lunghezza e Larghezza	EN 324-1:1993	mm	+/- 2	+/- 2.
Squadro	EN 324-2:1993	mm/m	+/-1,5 .	+/-1,5
Linearità dei Bordi	EN 324-2:1993	mm/m	+/-1,5	+/-1,5.

(*) I valori indicati sono da considerarsi orientativi

Questi valori fisico-meccanici sono conformi i valori stabiliti nella norma europea EN 622-5:2009, Tabella 3. - Requisiti dei pannelli per utilizzo generale in ambiente secco (Tipo MDF).

CWFT: Classificazione della reazione al fuoco senza necessità di prove, secondo la decisione 2007/348/EC della Commissione Europea.

Prodotto a ridotta emissione di formaldeide ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) misurato secondo la norma europea EN 717-1:2004 che soddisfa i requisiti della Classe E1 definiti nella Norma Europea EN 622-1:2003.

Prodotto certificato secondo US EPA TSCA Titolo VI e California Code of Regulation 17 ATCM 93120, Fase 2.

I rapporti e i certificati relativi a questo prodotto sono disponibili su richiesta.

Raccomandazioni per la manipolazione/stoccaggio:

I pannelli devono essere sempre stoccati al coperto e su una superficie piana.

Le condizioni di stoccaggio ottimali sono del 65% di umidità relativa, evitando ambienti troppo secchi o troppo umidi.

In nessun caso deve esserci contatto diretto con l'acqua.

I listelli (o spessori) devono essere sempre allineati verticalmente.

In nessun caso impilare a più di 4 altezze.

Se l'imballaggio viene danneggiato durante la manipolazione, deve essere reimballato per la corretta conservazione del prodotto.

Il mancato rispetto delle condizioni di impilamento indicate, così come i cambiamenti di umidità o di temperatura nei magazzini o nelle aree di trasformazione, possono provocare deformazioni e curvature irreversibili.

Il legno utilizzato da Finsa, nella produzione dei pannelli in fibra (MDF), è un mix variabile composto principalmente da legno di pino ed eucalipto. Nella produzione dei suoi pannelli truciolari, oltre al mix variabile di legno composto principalmente da pino ed eucalipto, è impiegato anche il legno riciclato di varie specie, il tutto conforme al regolamento EUTR/EUDR e proveniente da fonti legali, essendo legno controllato secondo i criteri PEFC e FSC.



FibraPan® EZ SL

La persona o l'entità che usufruisce del prodotto è tenuta a valutare i rischi dei lavoratori che lo trasformeranno in base ai requisiti legali locali a livello di salute e sicurezza, attuando i controlli necessari al fine di fornire adeguate misure preventive: es movimentazione manuale dei carichi, aspirazione delle polveri in caso di operazioni di taglio/levigatura/lavorazione meccanica/ utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.