

SuperPan® Tech Encoform P5 EZ Gris

TECHNISCHE GEGEVENS

EIGENSCHAPPEN	REFERENTIE TEST	EENHEID	DIKTES mm	
			13-20	>20-25
Densiteit (*)	EN 323:1993	kg/m³	700/690	690/680
Formaldehyde uitstoot	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0.05	≤ 0.05
Diktezwellling 24h	EN 317:1993	%	10	10
Vochtgehalte	EN 322:1993	%	8+/-3	8+/-3
Elasticiteitsmodule	EN 310:1993	N/mm²	3500	3500
Buigsterkte	EN 310:1993	N/mm²	28	26
Versnelde verouderingstest (Optie 1). Diktezwellling na cyclische test (V313)	EN 321:2001 / EN 317:1993	%	12	11
Versnelde verouderingstest (Optie 1). Treksterkte loodrecht op het plaanoppervlak na cyclische test (V313)	EN 321:2001 / EN 319:1993	N/mm²	0,22	0,20
Treksterkte	EN 319:1993	N/mm²	0,65	0,65
Oppervlakte Treksterkte	EN 311:2002	N/mm²	1,1	1,1
Brandgedrag	EN 13501-1:2018	Euroclass	CWFT	CWFT

TOLERANTIE IN NOMINALE AFMETINGEN

EIGENSCHAPPEN	REFERENTIE TEST	EENHEID	DIKTES mm	
			13-20	>20-25
Diagonalen	EN 324-2:1993	mm/m	+/- 2	+/- 2
Diktes	EN 324-1:1993	mm	+/- 0,3	+/- 0,3
Lengte En Dikte	EN 324-1:1993	mm	+/- 5	+/- 5
Haaksheid	EN 324-2:1993	mm/m	+/- 1,5	+/- 1,5

VEREDELING

EIGENSCHAPPEN	REFERENTIE TEST	EENHEID	SPECIFICATIE	
Scheurbestendigheid	EN 14323:2021	Rating	≥ 3	
Vlekbestendigheid	EN 14323:2021	Rating	≥ 3	
Krasbestenigheid	EN 14323:2021	N	≥ 1.5	

SLIJTVASTHEID

EIGENSCHAPPEN	REFERENTIE TEST	KLASSE	IP OMDRAAIINGEN	
Schuurbes. Unikleuren en Afwerkingen AH	EN 14323:2021	3A	≥ 150	
Slijtvastheid	EN 13329:2023	Klasse	≥ 500 (AC1)	

(*) DEZE GEGEVENS WORDEN ALS INDICATIEF BESCHOUWD.

Deze fysisch-mechanische waarden voldoen aan de waarden vastgesteld in de Europese norm UNE-EN 312:2010, Tabellen 7 en 8. - Structurele platen gebruikt in een vochtige omgeving (Type P5).

CWFT: Classificatie van reactie op brand zonder dat er testen nodig zijn, overeenkomstig Besluit 2007/348/EC van de Europese Commissie.

Product met verminderde formaldehyde-emissie ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) gemeten volgens de Europese norm EN 717-1:2004 dat voldoet aan de klasse E1-eisen zoals gedefinieerd in de Europese norm EN 312:2010

Product voldoet aan US EPA TSCA Title VI en California Code of Regulation 17 ATCM 93120, fase 2.

Product getest door het IMSL volgens de procedure aangegeven in ISO 22196:2011, waarbij geverifieerd is dat het eigenschappen biedt die de groei en ontwikkeling van bacteriën remmen zonder de kenmerken van de coating aan te tasten.



SuperPan® Tech Encoform P5 EZ Gris

SuperPan Tech Encoform P5 EZ Gris wordt geleverd met de verzegelde en beschermde randen (kleur grijs).

De rapporten en certificaten met betrekking tot dit product zijn op aanvraag beschikbaar.

Hantering/Opslag aanbevelingen:

De platen moeten altijd overdekt en op een vlakke ondergrond worden opgeslagen.

De optimale opslagcondities zijn 65% luchtvochtigheid; vermijd te droge of te vochtige omgevingen.

In geen geval mag er direct contact met water zijn.

De onderleggers moeten altijd verticaal uitgelijnd zijn.

Stapel in geen geval hoger dan 4 lagen.

Als de verpakking tijdens de behandeling beschadigd raakt, moet deze opnieuw worden verpakt voor een correcte bewaring van het product.

Het niet naleven van de aangegeven stapelcondities, evenals veranderingen in vochtigheid of temperatuur in de opslagruimtes of verwerkingszones, kunnen onomkeerbare vervormingen en krommingen veroorzaken.

Het door Finsa gebruikte hout voor de productie van houtvezelplaten (MDF) is een variabele mix die voornamelijk bestaat uit dennen- en eucalyptus hout. Voor de productie van spaanplaten wordt een variabele mix gebruikt van voornamelijk dennen- en eucalyptus hout, evenals gerecycled hout van diverse soorten. Dit hout voldoet aan de EUTR/EUDR-regelgeving, is afkomstig uit legale bronnen en wordt geclassificeerd als gecontroleerd hout volgens de criteria van PEFC en FSC.

De gebruiker of ontvanger van het product is verplicht om de risico's voor werknemers die het product verwerken of bewerken te evalueren op basis van de lokale wettelijke eisen voor veiligheid en gezondheid. Daarbij moeten de nodige maatregelen worden genomen om passende preventieve maatregelen te implementeren, zoals handmatige hantering van lasten, stofafzuiging bij zagen, schuren of bewerken, en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.