

Compac IGN EZ

DANETECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚCI	METODA TESTOWA	JEDNOSTKI'	GRUBOŚĆ mm	
			8-12	>12-19
Gęstość(*)	EN 323:1993	kg/m³	1050	1050
Wytrzymałość na Rozrywanie	EN 319:1993	N/mm²	1,8	1,8
Pęcznienie Po 24 Godzinach Zanurzenia W Wodzie	EN 317:1993	%	8	6
Nasiąkanie Na Krawędzi	EN 13329:2023	%	15	15
Wytrzymałość Na Zginanie	EN 310:1993	N/mm²	45	45
Moduł sprężystości	EN 310:1993	N/mm²	4000	4000
Test Pęcznienia Przyśpieszonego (Opcja 2) Wytrzymałość Na Rozrywanie Po Teście Gotowania (V100)	EN 1087-1:1995 / EN 319:1993	N/mm²	0,2	0,15
Wytrzymałość Powierzchni	EN 311:2002	N/mm²	1,7	1,7
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0.05	≤ 0.05
Rekcja na ogień	EN 13501-1:2018	Euroklasa	B-s1,d0	B-s1,d0
Stabilność Wymiarów Dł./Szer.	EN 318:2002	%	0,40	0.40
Stabilność Wymiarów Grubość	EN 318:2002	%	6,0	6,0
Nasiąkliwość powierzchniowa (obie strony)	EN 382-1:1993	mm	>150	>150
Zawartość Związków Mineralnych	ISO 3340:1976	% Waga	≤ 0,05	≤ 0,05
Wilgotność	EN 322:1993	%	7+/-3	7+/-3

TOLERANCJA WYMIARÓW NOMINALNYCH

WŁAŚCIWOŚCI	METODA TESTOWA	JEDNOSTKI'	GRUBOŚĆ mm	
			8-12	>12-19
Grubość	EN 324-1:1993	mm	+/-0,20	+/-0,20
Długość i Szerokość	EN 324-1:1993	mm	+/- 2 mm/m max 5 mm	+/- 2 mm/m max 5 mm
Zachowanie Kątów	EN 324-2:1993	mm/m	+/- 2,0	+/- 2,0
Równość Krawędzi	EN 324-2:1993	mm/m	+/- 1,5	+/- 1,5

PODANĄ WARTOŚĆ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNĄ.

Te wartości fizyczno-mechaniczne są zgodne z wartościami ustalonymi w normie europejskiej EN 622-5:2009, Tabela 6, Opcja 1. - Wymagania dla płyt konstrukcyjnych stosowanych w wilgotnym środowisku (Typ MDF.HLS).

Ten produkt posiada Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CE, wydany przez AENOR – Jednostkę Notyfikowaną Komisji Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, pod numerem NB0099-.

Produkt o obniżonej emisji formaldehydu ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) mierzone zgodnie z normą europejską EN 717-1:2004 i spełnia wymogi Klasy E1 określone w europejskiej normie EN 622-1:2003.

Produkt certyfikowany zgodnie z US EPA TSCA Title VI i California Code of Regulation 17 ATCM 93120, faza 2.

Raporty i certyfikaty dotyczące tego produktu są dostępne na żądanie.

Zalecenia dotyczące obsługi / przechowywania:

Płyty należy zawsze przechowywać pod zadaszeniem i na płaskiej powierzchni.

Optymalne warunki przechowywania to 65% wilgotności; należy unikać środowisk zbyt suchych lub zbyt wilgotnych.

W żadnym wypadku nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą.

Podkłady muszą być zawsze wyrównane pionowo.

W żadnym wypadku nie układać w stosy wyższe niż 4 wysokości.

Jeśli opakowanie zostanie uszkodzone podczas manipulacji, należy je ponownie zapakować w celu prawidłowego zachowania produktu.

Nieprzestrzeganie wskazanych warunków składowania, a także zmiany wilgotności lub temperatury w magazynach lub obszarach przetwórczych, mogą prowadzić do nieodwracalnych deformacji i wygięć.



Compac IGN EZ

Drewno używane przez firmę Finsa do produkcji płyt MDF to miks o zmiennych proporcjach drewna sosnowego i eukaliptusowego, a do produkcji płyt wiórowych to miks o zmiennych proporcjach drewna, przede wszystkim sosnowego i eukaliptusowego oraz drewna różnych gatunków pochodzącego z recyklingu, które spełnia wymagania regulacji EUTR/EUDR i pochodzi z legalnego źródła, jako surowiec kontrolowany zgodnie z kryteriami PEFC i FSC.

Użytkownik lub odbiorca produktu, którym może być osoba lub jednostka, jest zobligowany, zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, do oceny ryzyka, które może grozić pracownikowi zajmującemu się obróbką bądź przetwarzaniem produktu, poprzez niezbędną kontrolę w celu zapewnienia odpowiednich środków profilaktycznych, np. przy ręcznym załadunku, odpylaniu podczas cięcia/szlifowania/obróbki, używanie środków ochrony osobistej itp.