

FibraPan® IGN EZ

DANETECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚCI	METODA TESTOWA	JEDNOSTKI'	GRUBOŚĆ mm					
			3-4	>4-6	>6-<10	10-12	>12-19	>19-30
Gęstość(*)	EN 323:1993	kg/m³	890-880	870-850	840-820	820-790	790-770	760-740
Wytrzymałość na Rozrywanie	EN 319:1993	N/mm²	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55
Pęcznienie Po 24 Godzinach Zanurzenia W Wodzie	EN 317:1993	%	35	30	17	15	12	10
Wytrzymałość Na Zginanie	EN 310:1993	N/mm²	23	23	23	22	20	18
Moduł sprężystości	EN 310:1993	N/mm²	2700	2700	2700	2500	2200	2100
Wytrzymałość Powierzchni	EN 311:2002	N/mm²	1.2	1.2	1,2	1,2	1,2	1,2
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0,05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05
Rekcja na ogień	EN 13501-1:2018	Euroklasa	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Stabilność Wymiarów Dł./Szer.	EN 318:2002	%	0.5	0.5	0,5	0,5	0,5	0,4
Stabilność Wymiarów Grubość	EN 318:2002	%	7	7	7	7	7	6
Nasiąkliwość powierzchniowa (obie strony)	EN 382-1:1993	mm	> 150	> 150	> 150	> 150	> 150	> 150
Wilgotność	EN 322:1993	%	7+/-3	7+/-3	7+/-3	7+/- 3	7+/- 3	7+/- 3

TOLERANCJA WYMIARÓW NOMINALNYCH

WŁAŚCIWOŚCI	METODA TESTOWA	JEDNOSTKI'	GRUBOŚĆ mm					
			3-4	>4-6	>6-<10	10-12	>12-19	>19-30
Grubość	EN 324-1:1993	mm	+/-0,20	+/-0,20	+/-0,2	+/-0,20	+/-0,20	+/-0,20
Długość i Szerokość	EN 324-1:1993	mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m, max +/- 5 mm.	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm
Zachowanie Katów	EN 324-2:1993	mm/m	+/- 2	+/- 2	+/-2	+/- 2	+/- 2	+/- 2
Równość Krawędzi	EN 324-2:1993	mm/m	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5

PODANĄ WARTOŚĆ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNĄ.

Te wartości fizyczno-mechaniczne są zgodne z wartościami ustalonymi w normie europejskiej EN 622-5:2009, Tabela 3. - Wymagania dla płyt ogólnego przeznaczenia do stosowania w suchym środowisku (Typ MDF).

Ten produkt posiada Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CE, wydany przez AENOR – Jednostkę Notyfikowaną Komisji Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, pod numerem NB0099-.

Produkt o obniżonej emisji formaldehydu ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) mierzone zgodnie z normą europejską EN 717-1:2004 i spełnia wymogi Klasy E1 określone w europejskiej normie EN 622-1:2003.

Produkt certyfikowany zgodnie z US EPA TSCA Title VI i California Code of Regulation 17 ATCM 93120, faza 2.

Jakość tej płyty jest potwierdzona przez Znak Jakości AITIM.

Raporty i certyfikaty dotyczące tego produktu są dostępne na żądanie.

Zalecenia dotyczące obsługi / przechowywania:

Płyty należy zawsze przechowywać pod zadaszeniem i na płaskiej powierzchni.

Optymalne warunki przechowywania to 65% wilgotności; należy unikać środowisk zbyt suchych lub zbyt wilgotnych.

W żadnym wypadku nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą.

Podkłady muszą być zawsze wyrównane pionowo.

W żadnym wypadku nie układać w stosy wyższe niż 4 wysokości.

Jeśli opakowanie zostanie uszkodzone podczas manipulacji, należy je ponownie zapakować w celu prawidłowego zachowania produktu.

Nieprzestrzeganie wskazanych warunków składowania, a także zmiany wilgotności lub temperatury w magazynach lub obszarach przetwórczych, mogą prowadzić do nieodwracalnych deformacji i wygięć.

Drewno używane przez firmę Finsa do produkcji płyt MDF to miks o zmiennych proporcjach drewna sosnowego i eukaliptusowego, a do produkcji płyt wiórowych to miks o zmiennych proporcjach drewna, przede wszystkim sosnowego i eukaliptusowego oraz drewna różnych gatunków pochodzącego z recyklingu, które spełnia wymagania regulacji EUTR/EUDR i pochodzi z legalnego źródła, jako surowiec kontrolowany zgodnie z kryteriami PEFC i FSC.



FibraPan® IGN EZ

Użytkownik lub odbiorca produktu, którym może być osoba lub jednostka, jest zobligowany, zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, do oceny ryzyka, które może grozić pracownikowi zajmującemu się obróbką bądź przetwarzaniem produktu, poprzez niezbędną kontrolę w celu zapewnienia odpowiednich środków profilaktycznych, np. przy ręcznym załadunku, odpylaniu podczas cięcia/szlifowania/obróbki, używanie środków ochrony osobistej itp.