

Compac IGN EZ

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm	
			8-12	>12-19
Densidade (*)	EN 323:1993	kg/m³	1050	1050
Tracção Interna	EN 319:1993	N/mm²	1,8	1,8
Inchamento em água 24h	EN 317:1993	%	8	6
Inchamento Nos Topos	EN 13329:2023	%	15	15
Resistência à Flexão	EN 310:1993	N/mm²	45	45
Módulo de elasticidade	EN 310:1993	N/mm²	4000	4000
Teste De Envelhecimento Acelerado (Opção 2). Tracção Interna Depois Do Ensaio De Cocção (V100).	EN 1087-1:1995 / EN 319:1993	N/mm²	0,2	0,15
Tracção Superficial	EN 311:2002	N/mm²	1,7	1,7
Emissão de formaldeído	EN 717-1:2004	ppm	≤ 0.05	≤ 0.05
Reação ao fogo	EN 13501-1:2018	Euroclasse	B-s1,d0	B-s1,d0
Estabilidade Dimensional Comprimento/Largura	EN 318:2002	%	0,40	0.40
Estabilidade Dimensional Espessura	EN 318:2002	%	6,0	6,0
Absorção Superficial (ambas Faces)	EN 382-1:1993	mm	>150	>150
Conteúdo em Sílica	ISO 3340:1976	% Peso	≤ 0,05	≤ 0,05
Humidade	EN 322:1993	%	7+/-3	7+/-3

TOLERÂNCIA EM DIMENSÕES NOMINAIS

PROPRIEDADES	TESTE DE REFERÊNCIA	UNIDADES	ESPESSURAS mm	
			8-12	>12-19
Espessuras	EN 324-1:1993	mm	+/-0,20	+/-0,20
Comprimento e Largura	EN 324-1:1993	mm	+/- 2 mm/m max 5 mm	+/- 2 mm/m max 5 mm
Esquadria	EN 324-2:1993	mm/m	+/- 2,0	+/- 2,0
Precisão de Topos	EN 324-2:1993	mm/m	+/- 1,5	+/- 1,5

(*) Dados orientativos

Estes valores físico-mecânicos cumprem os valores estabelecidos na norma europeia EN 622-5:2009, Tabela 6, Opção 1. - Requisitos dos painéis estruturais utilizados em ambiente húmido (Tipo MDF.HLS).

Este produto possui o Certificado de Constância de Desempenho CE emitido pela AENOR – um Organismo Notificado pela Comissão Europeia, de acordo com o Regulamento (UE) N.º 305/2011 relativo aos Produtos de Construção, com o número NB0099-.

Produto com emissão reduzida de formaldeído ≤ 0.05 ppm (≤ 0.062 mg/m³) medido de acordo com a Norma Europeia EN 717-1:2004 que atende aos requisitos da Classe E1 definidos na Norma Europeia EN 622-1:2003.

Produto certificado de acordo com US EPA TSCA Título VI e California Code of Regulation 17 ATCM 93120, fase 2.

Os relatórios e certificados relativos a este produto estão disponíveis sob pedido.

Recomendações de Manuseio/Armazenamento:

Os painéis devem ser sempre armazenados sob cobertura e sobre uma superfície plana.
As condições ótimas de armazenamento são de 65% de humidade, evitando ambientes mais secos ou mais húmidos.
Em nenhum caso deverá haver contacto direto com a água.
Os tacos devem estar sempre alinhados verticalmente.
Em nenhum caso empilhe mais de 4 alturas.
Se a embalagem for danificada durante o manuseio, deve ser reembalada para a correta conservação do produto.
O não cumprimento das condições de empilhamento indicadas, assim como as mudanças de humidade ou de temperatura nos armazéns ou áreas de transformação, podem causar deformações e curvaturas irreversíveis.

A madeira utilizada pela Finsa no fabrico de painéis de fibra (MDF) é uma mistura variável, composta maioritariamente por pinho e eucalipto, e no



Compac IGN EZ

fabrico de painéis de partículas uma mistura variável, maioritariamente constituída por pinho e eucalipto, bem como madeira reciclada de diversas espécies, que cumpre o regulamento EUTR/EUDR e é proveniente de fontes legais, sendo madeira controlada pelos critérios PEFC e FSC. A pessoa ou entidade utilizadora/destinatária do produto é obrigada a avaliar os riscos dos trabalhadores que vão processá-los/transformá-los, com base nos requisitos legais locais de saúde e segurança, implementando os controlos necessários para fornecer medidas preventivas adequadas:(ex. . movimentação manual de cargas, extração de pó em caso de corte/lixagem/maquinação, utilização de equipamentos de proteção individual, etc.)